



As fitas de grafite flexível são apresentadas em três versões:

- ◆ GRAFITE LISO COM ADESIVO
- ◆ GRAFITE RECARTEILHADA COM ADESIVO
- ◆ GRAFITE RECARTEILHADA SEM ADESIVO



Descrições e Aplicações Típicas

Fitas de Grafite Flexível recartilhada para engaxetamento de haste de válvula, eixos de bombas e outros equipamentos.

Limites de Serviço

Temperatura °C	-240°C
Neutro Redutor	3000
Temperatura em ATM Oxidante	450
Temperatura em Vapor	650
Faixa de pH	0 - 14



◆ **Fita Lisa com adesivo** - Fita de puro grafite com superfície lisa, com adesivo, ideal para vedação de conexões roscadas com fluídos em geral. **FT-500 LS**

◆ **Fita Recartilhada com adesivo** - Fita de puro grafite recartilhada, com adesivo, ideal para ser moldada sobre a área de vedação de flanges e revestimentos de juntas dupla camisas. **FT-500 CS**

◆ **Fita Recartilhada sem adesivo** - Fita de puro grafite recartilhada, sem adesivo, ideal para ser enrolada e prensada em haste de válvula ou para confecção e anéis pré moldados. **FT-500 C**



Embalagem Padrão

Fitas	Largura	Espessura	Comprimento
FT-500 LS	6,4	0,38	15
FT-500 CS	12,7	0,38	15
FT-500 C	25,4	0,38	15

*Medida em milímetros



Fornecimento

As Fitas **FT-500** são fornecidas em rolos com a metragem e tamanho padrão SOTEQUI, envoltas por filmes.

Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos e a aplicação. A STI Sotequi deve ser consultada sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

